

## БАГЦЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

**БАГЦЫН НЭР:** Баяжмалын уутны бэлдэц I

№	Сэлбэг, материалын нэр	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Гадар уутны материал /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Нэхмэл материал/ Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 188 г/м <sup>2</sup> аас багагүй; Материалын өргөн: 191 см/цилиндр/ Нар салхины хамгаалалт: UV 3% аас багагүй; Суналтын бат бөх N/50: Босоо чиглэлд > 1470, Хөндлөн чиглэлд >1470; Суналтын коэффициент: Босоо чиглэлд < 40, Хөндлөн чиглэлд < 40; Нэмэлт боловсруулалт : Даацын бүс оёх зураастай байх; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх;
2	Даацын бус /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Нэхмэл материал/ Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: ≥50 г/м <sup>2</sup> ; Материалын өргөн : 7 см; Нар салхины хамгаалалт: UV 3%аас багагүй; Бүсний даац: 15000-18000N; Өнгө : Цагаан ; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх;
3	Дотор уутны материал /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Нэхмэл материал/ Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 85 г/м <sup>2</sup> ; Материалын өргөн : 162 см /цилиндр/ 1 ирмэг задгай, люминатордсан байна; Нар салхины хамгаалалт: UV 3%аас багагүй; Суналтын бат бөх N/50: Босоо чиглэлд > 828, Хөндлөн чиглэлд >828; Суналтын коэффициент: Босоо чиглэлд < 40, Хөндлөн чиглэлд < 40; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх; Өнгө: Цагаан;
4	ЁРООЛЫН МАТЕРИАЛ /ГАДАР/		Загвар: Нэхмэл материал; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 188 г/м <sup>2</sup> -аас багагүй; Материалын диаметр: 130 см /дугуй хэлбэртэй, 2 давхар байна./; Нар салхины хамгаалалт: UV 3% аас багагүй; Суналтын бат бөх N/50: Босоо чиглэлд > 1470, Хөндлөн чиглэлд >1470; Суналтын коэффициент: Босоо чиглэлд < 40, Хөндлөн чиглэлд < 40; Өнгө: Цагаан ;

			Нэмэлт боловсруулалт: Нар салхины хамгаалалт; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх;
5	Мяндсан уяа /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Nylon Rope For Packaging Light In Weight/; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Nylon100%; Материалын өнгө: Цагаан; Шаардлага: Нар салхины хамгаалалт;
6	ТАГНЫ МАТЕРИАЛ /ГАДАР/		Загвар: Нэхмэл материал; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 170 г/м2аас багагүй; Материалын диаметр: 130 см /дугуй хэлбэртэй, голын хагалбар 90см (+) байна./; Нар салхины хамгаалалт: UV 3% аас багагүй; Суналтын бат бөх N/50: Босоо чиглэлд > 1470, Хөндлөн чиглэлд > 1470; Суналтын коэффициент: Босоо чиглэлд < 40, Хөндлөн чиглэлд < 40; Нэмэлт боловсруулалт: Нар салхины хамгаалалт; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх;
7	Утас /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Threadlon Bag Closing/; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Материалын код: Threads 2000m DA3 840/Single; Өнгө: Цагаан; Шаардлага: Нар салхины хамгаалалт;
8	Хоолой/баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Нэхмэл материал/; Хоолой: Баяжмалын уут; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 75 г/м2; Материалын өргөн : 80 см /цилиндр хэлбэртэй , хоёр ирмэг задгай /; Нар салхины хамгаалалт: UV 3%аас багагүй; Суналтын бат бөх N/50: Босоо чиглэлд > 828, Хөндлөн чиглэлд > 828; Суналтын коэффициент: Босоо чиглэлд < 40, Хөндлөн чиглэлд < 40; Өнгө : Цагаан;
9	Хэлбэрийн бус /баяжмалын уут/ PP		Загвар: PP /Нэхмэл материал/; Ширхэгтийн бүрэлдэхүүн: Химийн ширхэгт 100%; Гадаргуугын нягт: 20 г/м2; Материалын өргөн : 5 см; Нар салхины хамгаалалт: UV 3%аас багагүй; Шаардлага: Анхдагч түүхий эдээр хийгдсэн байх;