

ХӨНГӨН ЦАГААН ШИН (АД31)-Д ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1. Хөнгөн цагаан шин нь УБЦТС ТӨХК-ийн ТШТ: ЕШН “Техникийн ерөнхий шаардлага ба нөхцөл”, Техникийн Шаардлага TS-SS-04 “Дэд станцын хийц, материалууд”-д заасан шаардлагуудыг хангасан байна. Энэхүү техникийн шаардлагын тодохойлолтод өөрөөр тусгаагүй бол харгалзах ГОСТ 15176-89 стандартын шаардлагуудыг хангасан байна.

№	Тоноглолын нэр	Хэмжээ	марк	Холбогдох стандарт
1	Хөнгөн цагаан шин	100x10	АД31	ГОСТ 15176-89
2	Хөнгөн цагаан шин	20x2	АД31	ГОСТ 15176-89
3	Хөнгөн цагаан шин	30x3	АД31	ГОСТ 15176-89
4	Хөнгөн цагаан шин	40x4	АД31	ГОСТ 15176-89
5	Хөнгөн цагаан шин	50x5	АД31	ГОСТ 15176-89
6	Хөнгөн цагаан шин	60x6	АД31	ГОСТ 15176-89
7	Хөнгөн цагаан шин	80x8	АД31	ГОСТ 15176-89

2. АД31 хөнгөнцагаан шинийн химийн найрлага нь ГОСТ 4784-97, ГОСТ 22231-2001 стандартад заасны дагуу 97.65%-аас 99.35%-ийн хөнгөнцагаан байх ба бусад химийн нэгдлүүдийн эзлэх хувь нь доор заасан хэмжээнээс ихгүй байна.

Төмөр Fe	Цахиур Si	Манган Mn	Хром Cr	Титан Ti	Зэс Cu	Магни Mg	Цайр Zn	Бусад
0.35%	0.2-0.6%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.45-0.9%	0.1%	0.15%-с ихгүй

3. Шинийн хамт нийлүүлэгдэх шинийн бүрээс нь халуунаар агшдаг зориулалтын байх ба 3 фазын (шар, ногоон, улаан) өнгөөр нийлүүлэгдэнэ.

ТЕХНИКИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС