

ХАЛУУН АСФАЛЬТБЕТОНЫ ХОЛЬЦОД ТАВИГДАХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

1. Асфальтбетоны
2. хольцыг нягтруулсны дараа хөдөлгөөнийг нээх боломжтой байх.
3. Аэродромын хучилттай элементийн засварын ажилд шаардлагатай 75тн халуун асфальтбетоныг үе шаттайгаар нийлүүлэх.
4. Захиалагч байгууллагын тогтоосон захиалгын дагуу материалыг тухайн хугацаанд нийлүүлэх.
5. Хучилтын хольцын төрөл: А-11 /MNS 1592-2009 дунд ширхэглэлтэй өнгө үеийн асфальтбетон/

1. Асфальтбетон хольцын физик механик шинж чанарын үзүүлэлтүүд

д/д	Шинжилсэн үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Техникийн үзүүлэлт	Шинжилгээний стандарт
1	Дундаж үзүүлэлт	г/см ³	>2.3	MNS AASHTO T166:2004
2	Барьцалтын бат бэх	Кгх	>900	MNS AASHTO R12:2002
3	Уян чанар 1/100см	См	20-40	MNS AASHTO R12:2002
4	Хоосон зай	%	3-5	MNS AASHTO T166:2004
5	Дүүргэгчийн хоосон зай	%	15-19	MNS AASHTO T166:2004
6	Дүүргэлтийн хувь	%	>70	MNS AASHTO T166:2004
7	Ус шингээлт	%	1-5	MNS AASHTO T166:2004
8	Битумны марк	БНД 90/130		MNS AASHTO M81:2004
9	Дүүргэлтийн хувь	%	60-70	MNS AASHTO T166:2004

2. ХҮЛЭЭН АВАХ

2.1 Нийлүүлэгч нь шаардлагад нийцсэн техникийн үзүүлэлтийг хангасан асфальтбетоныг Монгол улсын итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжилгээ хийлгэж, техникийн шаардлагыг хангаж буйг баталгаажуулсан байх.

2.2 Ажил хүлээн авах комисс актад гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш барааг хүлээлгэн өгсөнд тооцно.

2.3 Ачааг хүргэх цэг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, Буянт-Ухаа, Чингис хаан Олон улсын нисэх буудал, Аэродромын алба