

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“Бор-өндөр” УБҮ, Баяжуулах фабрик

Барааны нэр: Баяжуулах фабрикийн шүүлтүүрийн даавуу

Шүүлтүүрийн даавуу нь Баяжуулах фабрикийн шүүн хатаах хэсэгт баяжмал шүүхэд хэрэглэгдэнэ.

Капронон шүүлтүүрийн даавуу.

Артикул 56035 ТУ 8378-009-00327600-2003

№	Үзүүлэлтийн нэр	Норм
1	Утасны төрөл	Капрон утас 29 текст х 4
2	Өргөн \см\	110 ± 2
3	Гадаргын нягт	\жин 1 м ² \ г\м ² 330±30
4	Үндсэн сүлжээний утасны тоо 10 см тутамд	238 ± 4
5	Хөндлөн сүлжээний утасны тоо 10 см тутамд	120 ± 4
6	50*200мм хэмжээтэй даавууны тасрах хүч \үндсэн сүлжээнд .\ \кГс\	450 багагүй
7	50*200мм хэмжээтэй даавууны тасрах хүч \хөндлөн сүлжээнд .\ \кГс\	330 багагүй
8	50*200мм хэмжээтэй даавууны тасрах үеийн суналт \үндсэн сүлжээнд .\	50
9	50*200мм хэмжээтэй даавууны тасрах үеийн суналт \хөндлөн сүлжээнд .\	25
10	РН	4-10
11	Ашиглах үеийн хэм С	90 ихгүй
12	Агаар нэвтрэлт	дм ³ \м ² *сVcp-318, Vmin-286, V max-338
13	Зузаан ,мм	1,0 ± 0,1 ихгүй

Нийлүүлэлтийн хуваарь:

	Норм	Нийлүүлэлтийн хуваарь		Нийт м ²
		4-р сар	7-р сар	
Шүүлтүүрийн даавуу м ²				

Даавууг шалгаж хүлээн авах:

Даавууг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг “Бор-өндөр” УБҮ-ийн холбогдох цехийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй.